

Technisches Datenblatt PURE COTTON

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	350	710	350	710
Färbung			White	White	Warmw.	Warmw.
Dicke	ISO 534	μm	545	1060	545	1060
Volumen	ISO 534	cm ³ /g	1,6	1,6	1,6	1,6
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	1400	1400	1400	1400
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%				
Opazität ISO	ISO 2471	%				
Weiß	ISO 11476	%	142	142	77	77

Toleranzen ±

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	18	36	18	36
Dicke	ISO 534	μm	38	74	38	74
Volumen	ISO 534	cm ³ /g				
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	250	250	250	250
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%				
Opazität ISO	ISO 2471	%				
Weiß	ISO 11475	%	3	3	3	3

Technisches Datenblatt EXTRAROUGH Coldwhite

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	105	120	150	175	270	350	430
Dicke	ISO 534	µm	140	163	198	229	368	470	579
Volumen	ISO 534	cm ³ /g	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	837	837	837	837	837	837	837
Glätte Sheffield	ISO 8791-3	s	290	290	290	290	290	290	290
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%							
Opazität ISO	ISO 2471	%	93	94	96	97	98	99	99,5
Weiß	ISO 11475	%	160	160	160	160	160	160	160

Toleranzen ±

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	3	3	4	4	7	8	8
Dicke	ISO 534	µm	3	3	3	5	7	8	8
Volumen	ISO 534	cm ³ /g							
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	100	100	100	100	100	100	100
Glätte Sheffield	ISO 8791-3	s	50	50	50	50	50	50	50
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%							
Opazität ISO	ISO 2471	%							
Weiß	ISO 11475	%	3	3	3	3	3	3	3

Zertifikat

FSC SGSCH-COC-009212

Technisches Datenblatt EXTRAROUGH White

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	105	120	150	175	270	350	430
Dicke	ISO 534	µm	140	163	198	229	368	470	579
Volumen	ISO 534	cm ³ /g	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	837	837	837	837	837	837	837
Glätte Sheffield	ISO 8791-3	s	290	290	290	290	290	290	290
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%							
Opazität ISO	ISO 2471	%	94	95	96	97	98	99	99,5
Weiß	ISO 11475	%	145	145	145	145	145	145	145

Toleranzen ±

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	3	3	4	4	7	8	8
Dicke	ISO 534	µm	3	3	3	5	7	8	8
Volumen	ISO 534	cm ³ /g							
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	100	100	100	100	100	100	100
Glätte Sheffield	ISO 8791-3	s	50	50	50	50	50	50	50
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%							
Opazität ISO	ISO 2471	%							
Weiß	ISO 11475	%	3	3	3	3	3	3	3

Zertifikat

FSC SGSCH-COC-009212

Technisches Datenblatt EXTRAROUGH Warmwhite

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	105	120	150	175	270	350	430
Dicke	ISO 534	µm	140	163	198	229	368	470	579
Volumen	ISO 534	cm ³ /g	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	837	837	837	837	837	837	837
Glätte Sheffield	ISO 8791-3	s	290	290	290	290	290	290	290
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%							
Opazität ISO	ISO 2471	%	94	95	96	97	98	99	99,5
Weiß	ISO 11475	%	78	78	78	78	78	78	78

Toleranzen ±

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	3	3	4	4	7	8	8
Dicke	ISO 534	µm	3	3	3	5	7	8	8
Volumen	ISO 534	cm ³ /g							
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	100	100	100	100	100	100	100
Glätte Sheffield	ISO 8791-3	s	50	50	50	50	50	50	50
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%							
Opazität ISO	ISO 2471	%							
Weiß	ISO 11475	%	3	3	3	3	3	3	3

Zertifikat

FSC SGSCH-COC-009212

Technisches Datenblatt ROUGH Coldwhite

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	90	100	115	150	240	300
Dicke	ISO 534	µm	118	130	150	195	313	391
Volumen	ISO 534	cm ³ /g	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	350	350	350	350	350	350
Glätte Bekk	ISO 5627	s						
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%	108	108	108	108	108	108
Opazität ISO	ISO 2471	%	93	94	96	97	99	99
Weiß	ISO 11475	%	158	158	158	158	158	158

Toleranzen ±

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	3	3	3	4	7	8
Dicke	ISO 534	µm	3	3	3	5	7	8
Volumen	ISO 534	cm ³ /g						
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	100	100	100	100	100	100
Glätte Bekk	ISO 5627	s						
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Opazität ISO	ISO 2471	%						
Weiß	ISO 11475	%	3	3	3	3	3	3

Zertifikat

FSC SGSCH-COC-009212

Technisches Datenblatt ROUGH White

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	90	100	120	160	250	300
Dicke	ISO 534	μm	120	133	160	213	333	399
Volumen	ISO 534	cm ³ /g	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	240	240	250	250	250	250
Glätte Bekk	ISO 5627	s						
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%	110	110	110	110	110	110
Opazität ISO	ISO 2471	%	94	95	96	97,5	99	99
Weiß	ISO 11475	%	149	149	149	149	149	149

Toleranzen ±

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	3	4	4	4	4	8
Dicke	ISO 534	μm						
Volumen	ISO 534	cm ³ /g						
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	50	50	50	50	50	50
Glätte Bekk	ISO 5627	s						
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Opazität ISO	ISO 2471	%						
Weiß	ISO 11475	%	3	3	3	3	3	3

Zertifikat

FSC SGSCH-COC-009212

Technisches Datenblatt ROUGH Warmwhite

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	90	100	120	160	250	300
Dicke	ISO 534	µm	117	128	153	160	307	388
Volumen	ISO 534	cm ³ /g	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	200	200	200	200	190	190
Glätte Bekk	ISO 5627	s						
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%	90	90	90	90	90	90
Opazität ISO	ISO 2471	%	86	87	90	92	96	97
Weiß	ISO 11475	%	78	78	78	78	78	78

Toleranzen ±

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	3,5	4,0	4,5	5,5	8,0	10,0
Dicke	ISO 534	µm	4	4	5	6	8	10
Volumen	ISO 534	cm ³ /g						
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	50	50	50	50	50	50
Glätte Bekk	ISO 5627	s						
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Opazität ISO	ISO 2471	%						
Weiß	ISO 11475	%	3	3	3	3	3	3

Zertifikat

FSC SGSCH-COC-009212

Technisches Datenblatt EXTRASMOOTH Coldwhite

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	105	120	150	175	270	350	430
Dicke	ISO 534	µm	117	132	165	198	305	404	487
Volumen	ISO 534	cm ³ /g	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	125	125	125	125	125	125	125
Glätte Sheffield	ISO 8791-3	s	110	110	110	110	110	110	110
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%							
Opazität ISO	ISO 2471	%	93	94	96	97	98	99	99,5
Weiß	ISO 11475	%	160	160	160	160	160	160	160

Toleranzen ±

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	3	3	4	4	7	8	8
Dicke	ISO 534	µm	3	3	5	5	7	8	9
Volumen	ISO 534	cm ³ /g							
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	50	50	50	50	50	50	50
Glätte Sheffield	ISO 8791-3	s	10	10	10	10	10	10	10
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%							
Opazität ISO	ISO 2471	%							
Weiß	ISO 11475	%	3	3	3	3	3	3	3

Zertifikat

FSC SGSCH-COC-009212

Technisches Datenblatt EXTRASMOOTH White

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	105	120	150	175	270	350	430
Dicke	ISO 534	µm	117	132	165	198	305	404	487
Volumen	ISO 534	cm ³ /g	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	125	125	125	125	125	125	125
Glätte Sheffield	ISO 8791-3	s	110	110	110	110	110	110	110
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%							
Opazität ISO	ISO 2471	%	94	95	96	97	98	99	99,5
Weiß	ISO 11475	%	145	145	145	145	145	145	145

Toleranzen ±

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	3	3	4	4	7	8	8
Dicke	ISO 534	µm	3	3	5	5	7	8	9
Volumen	ISO 534	cm ³ /g							
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	50	50	50	50	50	50	50
Glätte Sheffield	ISO 8791-3	s	10	10	10	10	10	10	10
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%							
Opazität ISO	ISO 2471	%							
Weiß	ISO 11475	%	3	3	3	3	3	3	3

Zertifikat

FSC SGSCH-COC-009212

Technisches Datenblatt EXTRASMOOTH Warmwhite

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	105	120	150	175	270	350	430
Dicke	ISO 534	µm	117	132	165	198	350	404	487
Volumen	ISO 534	cm ³ /g	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	125	125	125	125	125	125	125
Glätte Sheffield	ISO 8791-3	s	110	110	110	110	110	110	110
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%							
Opazität ISO	ISO 2471	%	94	95	96	97	98	99	99,5
Weiß	ISO 11475	%	78	78	78	78	78	78	78

Toleranzen ±

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	3	3	4	4	7	8	8
Dicke	ISO 534	µm	3	3	5	5	7	8	9
Volumen	ISO 534	cm ³ /g							
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	50	50	50	50	50	50	50
Glätte Sheffield	ISO 8791-3	s	10	10	10	10	10	10	10
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%							
Opazität ISO	ISO 2471	%							
Weiß	ISO 11475	%	3	3	3	3	3	3	3

Zertifikat

FSC SGSCH-COC-009212

Technisches Datenblatt EXTRASMOOTH RECYCLING

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	120	150	175	350
Dicke	ISO 534	µm	129	171	197	393
Volumen	ISO 534	cm ³ /g	1,1	1,1	1,1	1,1
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	65	65	65	107
Glätte Sheffield	ISO 8791-3	s				
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%				
Opazität ISO	ISO 2471	%	97	97	98	99
Weiß	ISO 11475	%	134	134	134	134

Toleranzen ±

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	3	4	4	5
Dicke	ISO 534	µm	3	5	5	7
Volumen	ISO 534	cm ³ /g				
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	20	20	20	20
Glätte Sheffield	ISO 8791-3	s				
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%				
Opazität ISO	ISO 2471	%				
Weiß	ISO 11475	%	4	4	4	4

Zertifikat

FSC SGSCH-COC-009212

Technisches Datenblatt SMOOTH Coldwhite

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	100	115	150	240	300
Dicke	ISO 534	µm	115	132	173	276	345
Volumen	ISO 534	cm ³ /g	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	140	140	140	140	140
Glätte Bekk	ISO 5627	s					
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%	109	109	109	109	109
Opazität ISO	ISO 2471	%	94	96	97	98	99
Weiß	ISO 11475	%	158	157	157	157	157

Toleranzen ±

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	3,0	3,0	4,0	7,0	80,0
Dicke	ISO 534	µm					
Volumen	ISO 534	cm ³ /g					
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	50	50	50	50	50
Glätte Bekk	ISO 5627	s					
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Opazität ISO	ISO 2471	%					
Weiß	ISO 11475	%	3	3	3	3	3

Zertifikat

FSC SGSCH-COC-009212

Technisches Datenblatt SMOOTH White

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	100	120	160	250	300
Dicke	ISO 534	µm	126	151	201	315	378
Volumen	ISO 534	cm ³ /g	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	135	135	135	135	135
Glätte Bekk	ISO 5627	s					
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%	110	110	110	110	110
Opazität ISO	ISO 2471	%	95	96	98	99	99
Weiß	ISO 11475	%	148	148	148	148	148

Toleranzen ±

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	4,0	4,0	4,0	6,0	8,0
Dicke	ISO 534	µm					
Volumen	ISO 534	cm ³ /g					
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	50	50	50	50	50
Glätte Bekk	ISO 5627	s					
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Opazität ISO	ISO 2471	%					
Weiß	ISO 11475	%	3	3	3	3	3

Zertifikat

FSC SGSCH-COC-009212

Technisches Datenblatt SMOOTH Warmhite

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	100	120	160	250	300
Dicke	ISO 534	µm	130	156	207	325	390
Volumen	ISO 534	cm ³ /g	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	135	135	135	135	135
Glätte Bekk	ISO 5627	s					
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%	90	90	90	90	90
Opazität ISO	ISO 2471	%	87	90	92	96	97
Weiß	ISO 11475	%					

Toleranzen ±

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	3,0	3,0	5,5	6,0	8,0
Dicke	ISO 534	µm					
Volumen	ISO 534	cm ³ /g					
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	50	50	50	50	50
Glätte Bekk	ISO 5627	s					
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%	1,5	2,0	1,5	1,5	1,5
Opazität ISO	ISO 2471	%					
Weiß	ISO 11475	%					

Zertifikat

FSC SGSCH-COC-009212

Technisches Datenblatt EXTRAMATT (Touch)

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	115	145	165	280
Dicke	ISO 534	μm	126	170	196	330
Volumen	ISO 534	cm ³ /g	1,10	1,17	1,20	1,20
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	120	120	120	120
Glätte Bekk	ISO 5627	s	30	30	30	30
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%	105	105	105	105
Opazität ISO	ISO 2471	%	94	96	97	99
Weiß	ISO 11475	%	138	138	138	138

Toleranzen ±

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	5	6	10	11
Dicke	ISO 534	μm	6	8	10	16
Volumen	ISO 534	cm ³ /g	–	–	–	–
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	40	40	40	40
Glätte Bekk	ISO 5627	s	9	9	9	9
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%	2	2	2	2
Opazität ISO	ISO 2471	%	2	2	2	2
Weiß	ISO 11475	%	3	3	3	3

Zertifikate

FSC SGSCH-COC-009212

Technisches Datenblatt MATT White

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	115	135	150	170	350	400
Dicke	ISO 534	µm	102	116	128	145	290	350
Volumen	ISO 534	cm ³ /g	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Glanz DIN 75	ISO 8254-2	%	12	17	17	17	24	25
Glätte Bekk	ISO 5627	s						
Helligkeit/Brightness	ISO 2471	%	97	98	98	98	99	99
Opazität ISO	ISO 2471	%	96	96	98	98	100	100
Weiß	ISO 11475	%	125	125	125	125	125	125

Toleranzen ±

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	8	8	9	9	12	12
Dicke	ISO 534	µm	7	7	8	8	10	10
Volumen	ISO 534	cm ³ /g						
Glanz DIN 75	ISO 8254-2	%	5	5	5	5	5	5
Glätte Bekk	ISO 5627	s						
Helligkeit/Brightness	ISO 2471	%	2	2	2	2	2	2
Opazität ISO	ISO 2471	%						
Weiß	ISO 11475	%	2	2	2	2	2	2

Zertifikat

FSC SGSCH-COC-009212

Technisches Datenblatt SILK RECYCLING White

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	115	130	150	170
Dicke	ISO 534	μm	90	103	118	135
Volumen	ISO 534	cm ³ /g	0,8	0,8	0,8	0,8
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min				
Glätte Bekk	ISO 5627	s	600	600	500	450
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%	97	97	97	97
Opazität ISO	ISO 2471	%	95,5	96,5	97	97
Weiß	ISO 11475	%	123	123	123	123

Toleranzen ±

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	3	3	4	4
Dicke	ISO 534	μm	3	3	5	5
Volumen	ISO 534	cm ³ /g				
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min				
Glätte Bekk	ISO 5627	s	50	50	50	50
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%	1,5	1,5	1,5	1,5
Opazität ISO	ISO 2471	%				
Weiß	ISO 11475	%	3	3	3	3

Zertifikat

FSC SGSCH-COC-009212

Technisches Datenblatt GLOSS White

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	115	135	150	170
Dicke	ISO 534	μm	83	98	110	126
Volumen	ISO 534	cm ³ /g	0,7	0,7	0,7	0,7
Glanz DIN 75	ISO 8254-2	%	45	45	45	45
Glätte Bekk	ISO 5627	s				
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%				
Opazität ISO	ISO 2471	%	95	96	97	98
Weiß	ISO 11475	%	125	125	125	125

Toleranzen ±

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	7	7	8	8
Dicke	ISO 534	μm	6	6	7	7
Volumen	ISO 534	cm ³ /g				
Glanz DIN 75	ISO 8254-2	%	5	5	5	5
Glätte Bekk	ISO 5627	s				
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%				
Opazität ISO	ISO 2471	%				
Weiß	ISO 11475	%	2	2	2	2

Zertifikat

FSC SGSCH-COC-009212

Technisches Datenblatt LOOP VELLUM

Birch, Jute, Straw, Snow, Black

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	118	298
Dicke	ISO 534	µm	163	427
Volumen	ISO 534	cm ³ /g	1,4	1,4
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	837	837
Glätte Sheffield	ISO 8791-3	s		
Helligkeit/Brightness	ISO 2471	%		
Opazität ISO	ISO 2471	%	94	99
Weiß	ISO 11475	%		

Toleranzen ±

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	3	5
Dicke	ISO 534	µm	3	5
Volumen	ISO 534	cm ³ /g		
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	100	100
Glätte Sheffield	ISO 8791-3	s		
Helligkeit/Brightness	ISO 2471	%		
Opazität ISO	ISO 2471	%		
Weiß	ISO 11475	%		

Zertifikat

FSC SGSCH-COC-009212

Technisches Datenblatt STRATHMORE WRITING WOVE

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	90	118	298	90
Färbung			Ult.	Ult.	Ult.	Soft
Dicke	ISO 534	µm	134	165	419	134
Volumen	ISO 534	cm ³ /g	1,5	1,5	1,5	1,5
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	450	450	450	450
Glätte Sheffield	ISO 8791-3	s				
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%				
Opazität ISO	ISO 2471	%	91	95	99	91
Weiß	ISO 11475	%	136	136	136	80

Toleranzen ±

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	3	3	5	3
Dicke	ISO 534	µm	3	3	5	3
Volumen	ISO 534	cm ³ /g				
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	50	50	50	50
Glätte Sheffield	ISO 8791-3	s				
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%				
Opazität ISO	ISO 2471	%				
Weiß	ISO 11475	%	3	3	3	2

Zertifikat

FSC SGSCH-COC-009212