METAPAPER

the future of real communication

SILK RECYCLING White Datasheet

Grammage	ISO 536	gsm	115	130	150	170	200	300
Thickness	ISO 534	µm	89,7	104	120	136	160	270
Bulk	ISO 534	cm3/g	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9
Roughness Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min						
Smoothness Bekk	ISO 5627	s	600	600	500	450	350	300
Brightness	ISO 2471 (D65)	%	97	97	97	97	97	97
Opacity	ISO 2471	%	95,5	96,5	97	97	97	98
Whiteness	ISO 11475	%	123	123	123	123	123	123
Indigo			certified (expired 2020)					
Additional print processes			Toner, Offset					

Tolerances ±

Grammage	ISO 536	gsm	3	3	4	4	5	7
Thickness	ISO 534	µm	3	3	5	5	6	8
Bulk	ISO 534	cm3/g						
Roughness Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min						
Smoothness Bekk	ISO 5627	s	50	50	50	50	50	50
Brightness	ISO 2471 (D65)	%	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Opacity	ISO 2471	%						
Whiteness	ISO 11475	%	3	3	3	3	3	3

Certificate FSC Mix: SGSCH-COC-009212

GREEN RESPONSIBILITY

60% Recycling (100% on request)
Production: acid free
renewable energies (6,5% wind energy)