

Technisches Datenblatt EXTRAMATT RECYCLING Coldwhite-White

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	100	120	150	250	300
Laufrichtung (Ausgangsformat)	100 x 70		SB	SB/BB	SB/BB	BB	BB
Dicke	ISO 534	µm	121	140	175	279	338
Volumen	ISO 534	cm ³ /g	1,21	1,17	1,17	1,12	1,12
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	160	160	160	160	160
Glätte Bekk	ISO 5627	s					
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%					
Opazität ISO	ISO 2471	%	96	98	>99	>99	>99
Weiß	ISO 11475	%	134	134	134	134	134
Indigo			garantiert				
Scodix			getestet				
weitere Druckverfahren			Toner, Letterpress (300g), Offset				
Preprint geeignet			ja	ja	ja		

Toleranzen ±

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²					
Dicke	ISO 534	µm	+/-6	+/-7	+/-9	+/-14	+/-17
Volumen	ISO 534	cm ³ /g	+/-0,6	+/-0,6	+/-0,6	+/-0,6	+/-0,6
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	+/-40	+/-40	+/-40	+/-40	+/-40
Glätte Bekk	ISO 5627	s					
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%					
Opazität ISO	ISO 2471	%	-2	-2	-2	-2	-2
Weiß	ISO 11475	%	-4/+1	-4/+1	-4/+1	-4/+1	-4/+1

GREEN RESPONSIBILITY

FSC Recycled: SGSCH-COC-009212
Blauer Engel