

Technisches Datenblatt NATURAL Warmwhite

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	330
Laufrichtung (Ausgangsformat)	100 x 70		BB
Dicke	ISO 534	µm	470
Volumen	ISO 534	cm ³ /g	1.42
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	2500
Glätte Bekk	ISO 5627	s	
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%	
Opazität ISO	ISO 2471	%	
Weiß	ISO 11475	%	80
Indigo			geeignet
Scodix			nein
weitere Druckverfahren			Letterpress, Offset

Toleranzen ±

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	15
Dicke	ISO 534	µm	25
Volumen	ISO 534	cm ³ /g	
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	500
Glätte Bekk	ISO 5627	s	
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%	
Opazität ISO	ISO 2471	%	
Weiß	ISO 11475	%	