

Technisches Datenblatt MULTILOFT

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------|
| | | | extrarough | | | | | | |
| Oberfläche | COVER | | RECYCLING* | extrarough | extrarough | extrarough | extrarough | extrasmooth | Magnet |
| Färbung | 46 x 32 | | white | white | warmwhite | earth | black | coldwhite | |
| flächenbezogene Masse | ISO 536 | g/m2 | 325 | 240 | 240 | 270 | 270 | 270 | 1350 |
| Dicke | ISO 534 | µm | 419 | 356 | 356 | 305 | 305 | 305 | 530 |
| Indigo | | | zertifiziert | | | | | | |
| weitere Druckverfahren | | | Toner, Letterpress, Offset | | | | | | |

| | | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|----------|
| Oberfläche | TOP | | extrarough | Photo |
| Färbung | 46 x 32 | | white | white |
| flächenbezogene Masse | ISO 536 | g/m2 | 150 | 190 |
| Dicke | ISO 534 | µm | 201 | 184 |
| Indigo | | | zertifiziert | |
| weitere Druckverfahren | | | Toner,Offset | X |

MultiLoft ist eine einzigartige Lösung und deshalb nicht vergleichbar mit herkömmlichem Digitaldruckpapier. Durch das Aufbringen des Klebstoffs verändert sich die Oberflächenspannung des Papiers und es kann zu einem Aufbiegen der kurzen Kante kommen. Diese Biegung könnte möglicherweise über dem akzeptierten 1 cm liegen. Bevor das Papier in die Druckmaschine eingelegt wird, sollte es zunächst gegengebogen und anschließend aufgefächert werden.

| INSERTS | C / M / Y / K | g/m2 | µm |
|----------------|-------------------|------|-----|
| Coldwhite | 2 / 0 / 0 / 0 | 325 | 406 |
| White | 0 / 0 / 0 / 0 | 325 | 406 |
| Warmwhite | 0 / 0 / 5 / 0 | 325 | 406 |
| Black | 0 / 0 / 0 / 100 | 270 | 356 |
| Earth | 0 / 80 / 60 / 0 | 270 | 356 |
| Red | 0 / 100 / 80 / 10 | 270 | 356 |
| Dark Green | 50 / 10 / 100 / 5 | 270 | 356 |
| Light Green | 30 / 0 / 40 / 0 | 270 | 356 |
| Turquoise | 50 / 0 / 20 / 0 | 270 | 356 |
| Purple | 40 / 60 / 0 / 0 | 270 | 356 |
| Yellow | 0 / 10 / 90 / 0 | 270 | 356 |
| Orange | 0 / 40 / 90 / 0 | 270 | 356 |
| Magenta | 0 / 100 / 0 / 0 | 270 | 356 |
| Pink | 0 / 40 / 5 / 0 | 270 | 356 |
| Blue | 100 / 30 / 0 / 10 | 270 | 356 |

Haltbarkeit: je nach Umweltbedingungen
(Temperatur, Luftfeuchtigkeit etc.): 1,5 - 2,5 Jahre
Verpressdruck: > 22 kg/cm2

GREEN RESPONSIBILITY

Cover coldwhite, white, warmwhite und Insert white:
FSC Mix: SGSCH-COC-009212
Cover/Insert earth, Cover/Insert Black, TOP extrarough und Photo:
das Ausgangsmaterial ist (vor Beschichtung) zertifiziert.

Klebstoff komplett Chemie-frei: basiert auf Wasser- und Kautschuk
Multiloft ist zu 100% recyclebar