

Fiche technique EMBOSSED

Leather, Linen, Micro, Stone - gaufré sur un côté

masse surfacique	ISO 536	g/m2	300	Coldwhite	White	Warmwhite
Sens de la fibre (format d'origine)	100 x 72		st ▶			
Épaisseur	ISO 534	µm	375			
Volume	ISO 534	cm3/g	1,2			
Rugosité Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min				
Lissé Bekk	ISO 8791-3	s				
Luminosité	ISO 2471 (D65)	%				
Opacité ISO	ISO 2471	%	97			
Blancs	ISO 11475	%		162	148	120
Indigo			*			
Autres procédés d'impression			Toner, Letterpress, Offset			

Tolérances ±

masse surfacique	ISO 536	g/m2	7			
Épaisseur	ISO 534	µm	8			
Volume	ISO 534	cm3/g				
Rugosité Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min				
Lissé Bekk	ISO 8791-3	s				
Luminosité	ISO 2471	%				
Opacité ISO	ISO 2471	%				
Blancs	ISO 11475	%		3	3	3

GREEN RESPONSIBILITY

FSC Mix: SGSCH-COC-009212

* Matière première (avant gaufrage) certifié
Ajustements nécessaires - selon le type de machine, (température plus basse - dans la série 7: réglage du profil de transfert, pression de contact) Attention aux surfaces pleines (surtout avec Micro)

▶ sens machine/sens travers