

Fiche technique PROPHOTO LUSTRE White

masse surfacique	ISO 536	g/m2	190
Sens de la fibre (format d'origine)	50 x 70		sm ▶
Épaisseur	ISO 534	µm	184
Volume	ISO 534	cm3/g	0,97
Rugosité Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	
Lissé Sheffield	ISO 8791-3	s	
Luminosité	ISO 2471 (D65)	%	92
Opacité ISO	ISO 22469	%	> 91
Blancs	ISO 2469	%	> 140
Brillant	ISO 2813		30
Indigo			certifié
Autres procédés d'impression			Toner (Ricoh)

Toleranzen ±

masse surfacique	ISO 536	g/m2	6
Épaisseur	ISO 534	µm	6
Volume	ISO 534	cm3/g	
Rugosité Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	
Lissé Sheffield	ISO 8791-3	s	
Luminosité	ISO 2471 (D65)	%	
Opacité ISO	ISO 22469	%	
Blancs	ISO 2469	%	
Brillant	ISO 2813		5

GREEN RESPONSIBILITY

FSC Mix: SGSCH-COC-009212

haute résistance au vieillissement (200+ ans)

Pas de rupture de blanc/de pli (même sans stratification ou rainage),

résistant à l'eau, aux huiles et à la saleté, essuyable avec des désinfectants