

Technisches Datenblatt ROUGH 5% COLOR + 95 % WHITE

Greywhite, Greenwhite, Bluewhite, Rosewhite

masse surfacique	ISO 536	g/m2	100	140	350
Sens de la fibre (format d'origine)	70 x 100		sm ▶	sm ▶	st ▶
Épaisseur	ISO 534	µm	140	189	427
Volume	ISO 534	cm3/g	1,4	1,4	1,2
Rugosité Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min			
Opacité ISO	ISO 2471	%	92	96	99
Indigo			garanti		
Autres procédés d'impression		Toner, Riso (bis 140g), Letterpress (350g), Offset			
Convient pour le Preprint			oui	oui	

Tolérances ±

masse surfacique	ISO 536	g/m2			
Épaisseur	ISO 534	µm			
Volume	ISO 534	cm3/g			
Rugosité Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min			
Douceur Sheffield	ISO 5627	s			
Luminosité	ISO 2471 (D65)	%			
Opacité ISO	ISO 2471	%	2	2	0
Blancs	ISO 11475	%			

GREEN RESPONSIBILITY

FSC Mix: SGSCH-COC-009212