

Fiche technique MULTILOFT

Surface	COVER		extrarough RECYCLING*	extrarough	extrarough	extrarough	extrarough	extrasmooth	Magnet
Couleur	46 x 32		white	white	warmwhite	earth	black	coldwhite	
masse surfacique	ISO 536	g/m2	325	240	240	270	270	270	1350
Épaisseur	ISO 534	µm	419	356	356	305	305	305	530
Indigo			certifié						
Autres procédés d'impression			Toner, Letterpress, Offset						

Surface	TOP		extrarough	Photo
Couleur	46 x 32		white	white
masse surfacique	ISO 536	g/m2	150	190
Épaisseur	ISO 534	µm	201	184
Indigo			certifié	
Autres procédés d'impression			Toner,Offset	X

MultiLoft est une solution unique et ne peut donc pas être comparé à du papier d'impression numérique classique. L'application de la colle modifie la tension de surface du papier et peut entraîner un pliage sur le bord court. Ce pliage pourrait dépasser la limite acceptable de 1 cm. Avant d'insérer le papier dans la machine d'impression, il doit d'abord être plié dans l'autre sens, puis écarté pour éviter ce problème.

INSERTS	C / M / Y / K	g/m2	µm
Coldwhite	2 / 0 / 0 / 0	325	406
White	0 / 0 / 0 / 0	325	406
Warmwhite	0 / 0 / 5 / 0	325	406
Black	0 / 0 / 0 / 100	270	356
Earth	0 / 80 / 60 / 0	270	356
Red	0 / 100 / 80 / 10	270	356
Dark Green	50 / 10 / 100 / 5	270	356
Light Green	30 / 0 / 40 / 0	270	356
Turquoise	50 / 0 / 20 / 0	270	356
Purple	40 / 60 / 0 / 0	270	356
Yellow	0 / 10 / 90 / 0	270	356
Orange	0 / 40 / 90 / 0	270	356
Magenta	0 / 100 / 0 / 0	270	356
Pink	0 / 40 / 5 / 0	270	356
Blue	100 / 30 / 0 / 10	270	356

Durabilité: en fonction des conditions environnementales (température, humidité, etc.) : 1,5 - 2,5 ans
 Pression d'injection: > 22 kg/cm2

GREEN RESPONSIBILITY

Cover coldwhite, white, warmwhite et Insert white:
 Certifié FSC aux États-Unis
 Cover/Insert earth, Cover/Insert Black et TOP extrarough et Photo sont les matières premières certifié (avant le revêtement)

Adhésif totalement exempt de produits chimiques :
 à base d'eau et de caoutchouc
 Multiloft est 100% recyclable