

**Fiche technique NEWSPRINT / PAPIER JOURNAL**

masse surfacique	ISO 536	g/m2	80
Sens de la fibre (format d'origine)	70 x 100		sm ▶
Épaisseur	ISO 534	µm	90 - 100
Volume	ISO 534	cm3/g	1,3
Rugosité Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	
Lissé Sheffield	ISO 8791-3	s	
Luminosité	ISO 2471 (D65)	%	
Opacité ISO	ISO 2471	%	98
Blancs	ISO 11475	%	82
Indigo	convient car papier légèrement pigmenté		
Autres procédés d'impression			Toner, Riso, Offset
Convient pour le Preprint			oui

**Tolérances ±**

masse surfacique	ISO 536	g/m2	2
Épaisseur	ISO 534	µm	
Volume	ISO 534	cm3/g	
Rugosité Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	
Douceur Sheffield	ISO 8791-3	s	
Luminosité	ISO 2471 (D65)	%	
Opacité ISO	ISO 2471	%	
Blancs	ISO 11475	%	

**GREEN RESPONSIBILITY**

FSC Mix: SGSCH-COC-009212

EU Ecolabel

63 % de fibres recyclées et 37 % de fibres vierges

ECF (sans chlore élémentaire)

LDK 6-40 (durée de vie d'au moins 50 ans)