

Technisches Datenblatt PHOTO White

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	190
Laufrichtung (Ausgangsformat)	50 x 70		SB
Dicke	ISO 534	µm	184
Volumen	ISO 534	cm ³ /g	0,97
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	
Glätte Sheffield	ISO 8791-3	s	
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%	92
Opazität ISO	ISO 22469	%	> 91
Weiß	ISO 2469	%	> 140
Glanz	ISO 2813		30
Indigo			zertifiziert
weitere Druckverfahren			Toner (Ricoh)

Toleranzen ±

flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	6
Dicke	ISO 534	µm	6
Volumen	ISO 534	cm ³ /g	
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	
Glätte Sheffield	ISO 8791-3	s	
Helligkeit/Brightness	ISO 2471 (D65)	%	
Opazität ISO	ISO 22469	%	
Weiß	ISO 2469	%	
Glanz	ISO 2813		5

GREEN RESPONSIBILITY

FSC Mix: SGSCH-COC-009212

hohe Alterungsbeständigkeit (200+ Jahre)
 kein Weiß-/Falzbruch (auch ohne Laminierung oder Rillen),
 wasserabweisend, resistent gegen Öl und Schmutz, mit Desinfektionsmittel abwischbar